

## PERC bifacial back sheet 60 celdas ERDM 60M-HE BF PRO-POWER SERIES 2

### 325 – 330W

Ensamblado con 60 celdas PERC, eficiencia de 19.42%. El lado frontal produce hasta 330W, después de combinarlo con la tecnología de embalaje de bus bar múltiples



**Garantía de producto mejorada**  
ERDM SOLAR ha extendido la garantía a 35 años



**Mejor rendimiento en un día soleado**  
Ahora funciona mejor en los días soleados gracias a su Coeficiente de temperatura mejorado



**Generación de energía de doble cara**  
La estructura bifacial puede aumentar la producción de energía eléctrica del sistema en un 10%-30%



**Peso más ligero**  
En comparación con el módulo de doble vidrio, el módulo de lámina posterior transparente puede reducir el peso del conjunto en un 14%



**Respirable**  
El ensamblaje estándar de la placa posterior con una descarga adecuada similar al principio de "respiración", mantiene el equilibrio del ambiente interno para que funcione con eficacia durante más de 35 años

### Características mecánicas

Tipo de celda	Mono-cristalino PERC 158.75 x 158.75 mm
No. De Celdas	60 (6 x 10)
Cristal frontal	Cristal templado, alta transmisión , 3.2 mm
Caja de conexión	IP68
Cables	TUV 1 x 4mm <sup>2</sup> , Longitud : 300 mm
Conector	MC4 Compatible
Aluminio	Aluminio 6063 T5
Peso	23 +/- 0.5 Kg
Dimensiones	1661 x 997 x 35 mm (1.65 m <sup>2</sup> )

### Condiciones de trabajo

Máximo Voltaje del Sistema	1000 / 1500V DC (IEC)
Máximo valor del fusible	20 A
Coeficiente de temperatura de Pmax	-0.390 %/°C
Coeficiente de temperatura de Voc	-0.300 %/°C
Coeficiente de temperatura de Isc	+0.059 %/°C
Temperatura de operación	-40 +85 °C
Temperatura Nominal de Operación de la celda	45 +/- 2 °C

### Parámetros Eléctricos (STC\*)

Tipo de Modulo	325	330
Voltaje de circuito abierto Voc (V)	40.92	41.16
Máximo voltaje de operación Vmp (V)	34.86	35.22
Corriente de corto circuito Isc (A)	9.85	9.90
Corriente de operación optima Imp (A)	9.41	9.48
Potencia máxima Pmax (W)	325	330
Eficiencia (%)	19.12	19.42

STC: Irradiancia 1000W/m<sup>2</sup>, AM 1.5, 25°C

### Certificaciones y garantías

Garantía	35 Años
----------	---------



-1.0% 1er-año Degradación

-0.4% Degradación Anual

